

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА CRYSTAL



БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА



- НАТУРАЛЬНАЯ МРАМОРНАЯ КРОШКА
- НЕ ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ
- АНТИВАНДАЛЬНАЯ

15; 25;
45
КГ

от 10
лет
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ВЫДЕРЖИВАЕТ
САМОБРАБОТКУ

ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЦОКОЛЯ

ГОСТ
55818-2013



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению декоративная штукатурка на основе натуральной мраморной крошки. Используется при отделке фасадов и внутренних помещений. Используется при отделке фасадов (включая цоколь) и помещений. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон, бетон. Наносится на кирпичные, каменные, оштукатуренные поверхности, оцинкованный лист, стены, покрытые старой водоземлюсионной краской. Образует антивандальное, устойчивое к мытью покрытие, с фактурой натуральной мраморной крошки, создающей эффект "мозаики". Выпускается в двух фракциях: 1,5 / 2,0 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Основание должно быть сухим, чистым, прочным и ровным. Возраст цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок должен быть не менее 28 суток (влажность не более 4%). Возраст гипсовых штукатурок должен быть не менее 7 суток (влажность не более 1%). Для шпательования основания наиболее эффективно использовать шпательки БОЛАРС на цементной основе.




2 На оштукатуренные и отшпательованные поверхности нанесите первый слой грунта БОЛАРС «Укрепляющий» или «Глубокого проникновения» (в зависимости от типа основания). Затем, для создания равномерного фона нанесите грунт БОЛАРС «Acryl Primer Quartz», заколерованный в тон покрытия. При контрастном основании грунт необходимо нанести в 2 слоя.




3 Перемешайте штукатурку в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 1% от общей массы).



4 Нанесите материал кельмой с закругленными углами и фаской из нержавеющей стали движением снизу вверх, держа кельму под углом 10-15° к основанию, с некоторым усилием. Выдержите толщину слоя, равную 1,5 толщине зерна.



5 Разровняйте покрытие, держа кельму параллельно к основанию не допуская «пропешин» поверхности. На завершающей стадии нанесения, движения кельмы должны быть направлены только в одном из выбранных направлений, верх или вниз, вправо или влево.



6 Штукатурку наносите на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. В процессе отделки рабочую поверхность кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. По завершении работ инструменты промойте чистой водой.

Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная прочность набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%) рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10°C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток. Во избежание появления пятен и отслоения штукатурки от основания, не рекомендуется наносить декоративную штукатурку на гипсовые и полимерные шпательки, в связи с их низкой водостойкостью и возможностью размокания. Любые добавки к материалу запрещены. Не производить нанесение в дождливую и жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей. Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата.

Расход материала

Фр. 1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м²; фр. 2,0 мм – 4,5-5,0 кг/м².

Колеровка и разбавление

Цвет: по каталогам БОЛАРС. При необходимости добавьте воды не более 1% от массы штукатурки и тщательно перемешайте.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в пластиковых ведрах 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	акриловая
цвет	по каталогам БОЛАРС
pH	8-9
адгезия	не менее 0,6 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов