



ТОНИРОВОЧНАЯ КРАСКА BLUSH

акриловые декоративные краски

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние и
наружные работы



1 класс

ИЗНОСО-
СТОЙКОСТЬ



легкое
нанесение



50-200г/м²

расход



выдерживает
санобработку



2; 5

КГ

- **АКРИЛОВАЯ**
- **МАТОВАЯ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонирующая краска на основе акриловой дисперсии и минеральных наполнителей. Для внутренних и наружных работ. Для окрашивания текстурного слоя, созданного декоративными шпатлевками «Vavilon», «Malta» или «Marakesh». Подчеркивает рельеф и объем поверхности, создавая матовый эффект. Устойчива к мытью неабразивными моющими средствами.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: минеральные основания, гипсокартон, стеклообои и другие подобные поверхности.

СОСТАВ

Акриловый сополимер, минеральные наполнители, технологические добавки, консервант, вода.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в банках 2 и 5 кг.

Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Срок годности - 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Строительный миксер
- Наждачная бумага №0
- Валик
- Кисть
- Губка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед декорированием фактурных покрытий тонирующей краской Vavilon-Blush поверхности необходимо обработать наждачной шкуркой №0, аккуратно снимая выпуклые «гребешки».

Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать.

При необходимости Vavilon-Blush рекомендуется разбавлять водой не более 5 % от общей массы материала.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Краска готова к применению.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Vavilon-Blush может наноситься на поверхность как в один, так и в несколько слоев при помощи валика, кисти или губки. Для придания эффекта старины, нанесенную на поверхность краску Vavilon-Blush можно слегка размыть влажной губкой.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна через 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C.

Основа	акриловая
Цвет	по каталогам БОЛАРС
Расход	50 – 200 г/м ²
pH	8 – 9
Время высыхания	2 часа
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
Температура применения	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	-40°C +60°C
Степень перетира	40 мкм
Морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов
Класс истираемости	1 класс по DIN EN 13300

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаровзрывобезопасна. Отделочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе использовать спецодежду, перчатки, защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Эй-Джи строймаркет», 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.