

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MINERAL RELIEF FASAD



БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА



- УДАРОПРОЧНАЯ
- АТМОСФЕРСТОЙКАЯ
- ЭЛАСТИЧНАЯ

15; 25;
45
КГ

от 10
лет
долговечность

ВНУТРЕННИЕ И
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

выдерживает
самообработку

легкое
нанесение

ГОСТ
55818-2013



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ. Изготовлена на основе природных наполнителей и водной дисперсии акрилового полимера. Прозрачное покрытие, предназначенное под последующую окраску. Образует эффект прозрачного морского песка, создающего оригинальный рельеф на Ваших стенах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ




1 Основание должно быть чистым, прочным, ровным и иметь достаточную несущую способность. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



2 В качестве подложки на поверхность нанесите краску БОЛАРС «Фасадная».




3 Перемешайте штукатурку в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



4 С помощью валика создайте фактуру. При работе валиком рисунок и текстура зависят от материала, из которого сделан валик, а так же скорости и направления движения валика по стене. По окончании нанесения рельеф слегка пригладьте шпателем.



5 По окончании нанесения рельеф слегка пригладьте шпателем.



6 Штукатурку наносите на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. По завершении работ инструменты промойте чистой водой.

Для создания контраста на последнем этапе создания покрытия можно использовать краску БОЛАРС «Фасадная». Краска наносится не ранее чем через 24 часа после нанесения покрытия «Relief-Fasad» кистью, валиком с коротким ворсом или при помощи краскопульта. Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная твердость набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%) рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10°C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток.

Расход материала

1,5 - 2,0 кг/м².

Колеровка и разбавление

Цвет: прозрачно-бежевый, не колеруется. Разбавление не требуется. При необходимости добавьте воды не более 5% от массы штукатурки и тщательно перемешайте.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕМ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в пластиковых ведрах 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	акриловая
цвет	прозрачно-бежевый
pH	8-9
адгезия	не менее 0,6 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35 °C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов