



ГРУНТ КОЛЕРОВОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ SIL-PRIMER COLOR

грунты акриловые и силиконовые

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



от 150 г/м²
средний
расход



30 кг
5; 10 кг

- **ПРОПИТЫВАЮЩИЙ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ, УКРЫВИСТЫЙ**
- **ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ**
- **ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ ВЫСОЛОВ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силиконовая пропитывающая и укрепляющая водно-дисперсионная грунтовка обладает высокой парпропицаемостью и применяется в комплексе с силиконовой краской "Effekt" и силиконовыми штукатурками серии "Mineral-S". Применение грунтовки повышает прочность известковых, пористых оснований, а также позволяет снизить впитывающую способность поверхности и улучшить технологические и эксплуатационные свойства наносимых материалов. Используется для внутренних и наружных работ.

ОСНОВАНИЯ

Грунтовка предназначена для грунтования всех типов сухих минеральных оснований (бетонных, кирпичных, газобетонных, оштукатуренных поверхностей), а также гипсокартонных плит.

СОСТАВ

Силиконовая дисперсия, стиролакриловая дисперсия, консервант, вода

РАСХОД МАТЕРИАЛА

150-200 г/м².

Расход зависит от вида поверхности и способа нанесения грунтовки.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в ведрах по 5 кг; 10 кг; в евробаках по 30 кг.

Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления, гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Кювета
- Валик, кисть для нанесения грунта
- Краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровной и прочной, очищенной от пыли, жира, масляных загрязнений. Старые известковые покрытия, алкидные, масляные или отслоившиеся водно-дисперсионные краски должны быть удалены.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Грунт готов к применению.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Наносится на основание в 2 слоя валиком, кистью или краскопультом с промежуточной сушкой в 2 часа.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время высыхания между слоями 2 часа. Дальнейшие отделочные работы проводить не ранее, чем через 12 часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы вести при температуре воздуха от +5°C до +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и заморажива-

Основа	силиконовая
Цвет	прозрачный
Время высыхания	2 часа
Отделочные работы	через 12 часов
pH	8,0 – 9,0
Расход	150 –200 г/м ²
Стойкость к воде	не менее 24 часов
Морозостойкость	не морозостойкий
Температура проведения работ	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	-40°C +60°C

нию.

УТИЛИЗАЦИЯ

Готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Тару утилизировать как обычный мусор.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.