



КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН

краски водно-дисперсионные

БОПАРС[®]
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние
работы



не колеруется



от 150 г/м²
средний
расход



супербелая
матовая



для детских и
медицинских
учреждений



40 кг
3; 7; 15; 28 кг

- **ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТООТРАЖЕНИЯ**
- **ХОРОШАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ И АДГЕЗИЯ**
- **ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Супербелая высокоукрывистая водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ. Марка ВД-АК 205 по ГОСТ 28196. Экологически чистая. Образует матовое покрытие, устойчивое к сухому протираению. Применяется для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью. Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность. Благодаря высокому коэффициенту светоотражения идеальна для помещений с недостаточным освещением.

ОСНОВАНИЯ

Применяется по кирпичным, бетонным, цементным, гипсовым оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Средний расход в 2 слоя: 150-250 г/м² (зависит от способа нанесения,

выбранного инструмента, подготовленности основания, степени шероховатости поверхности и выбранного цвета).

УПАКОВКА

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15, 28 и 40 кг.

КОЛЕРОВКА

Не рекомендуется для колеровки. Применяется для получения яркого белого покрытия.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Строительный миксер
- Краскопульт, валик или кисть.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть очищено от старой отслаивающейся краски, меловой побелки, грязи и пыли. Поверхность должна быть сухой, остаточная влажность основания не более 10 %. Основание необходимо загрунтовать. Перед нанесением грунта участки, пораженные плесневыми грибами, предварительно обработать пропиткой БОЛАРС Антиплесень. Для оснований с нормальным водопоглощением рекомендуется использовать укрепляющий грунт БОЛАРС Strong Primer. Сильно впитывающие основания обработать грунтом БОЛАРС Tiefen Primer. Приступать к нанесению краски можно не ранее чем через 1 час после нанесения грунта.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ

Перед применением краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавив водой не более 5%.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы краски). Краска наносится в 2 слоя кистью, валиком или распылителем. Время сушки между слоями - 2 часа. Для создания равномерной структуры краску необходимо раскатывать в перекрестных направлениях. Во время проведения работ температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, рекомендуемая влажность воздуха не более 80%. По окончании работ инструменты промыть водой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания до касания – 1 час. Между слоями - не менее 2 часов. Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме. Через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

ХРАНЕНИЕ

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха +5°C и не выше +30°C вдали от радиаторов отопления и нагревательных приборов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания краски. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Марка по ГОСТ 28196	ВД-АК 205
Класс истираемости	4 по DIN EN 13300
Основа	акриловая
Цвет и блеск	супербелая матовая
Ph	8 – 9
Коэффициент белизны	95%
Средний расход в 2 слоя	150 – 250 г/м ²
Время высыхания до касания	1 час
Время высыхания между слоями	2 часа
Полная прочность	через 14 дней
Водостойкость	нет
Класс пожарной опасности	КМ1 (негорючая)
Морозостойкость	не менее 5 циклов
Температура применения	+5°C +35°C
Температура эксплуатации	+5°C +40°C
Уход	сухое протирание
Соотношение л/кг	1 кг = 0,63 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро-взрывобезопасна. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожи, органов дыхания и зрения рекомендуется работать в спецодежде, перчатках, респираторе и защитных очках. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

УТИЛИЗАЦИЯ

Краска экологически безопасна. Остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как обычный мусор. **НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ.**



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.