



ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВКА MALTA

декоративные фактурные штукатурки и шпатлевки

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



внутренние и
наружные работы



долговечность



легкое
нанесение



толщина
слоя



выдерживает
санобработку



КГ

- НЕ ТРЕБУЕТ ИДЕАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН
- РАЗНООБРАЗИЕ ЭФФЕКТОВ
- ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная шпатлевка для фасадных и внутренних работ. Изготовлена на основе минеральных природных наполнителей, армирующих волокон и водной дисперсии акрилового полимера. Эффективное решение для отделки «под старину», создающее впечатление состаренного натурального камня или застывших во времени морских волн. Не требует идеального выравнивания стен – скрывает мелкие и средние дефекты, неровности. Предназначена под дальнейшую окраску. Выпускается в двух фракциях: Malta 100 и Malta 200.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: цементная цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности.

СОСТАВ

Акриловый сополимер, мраморные наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта

- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Шпатель
- Текстуриный валик
- Кельма-гладилка.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах 15, 25 кг.
Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.
Хранить в плотно закрытой таре при t^0 окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание шпатлевки до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.
Срок годности - 24 месяца со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. На старые масляные шпатлевки, краски и другие, легко отделяющиеся материалы нанесение возможно после предварительной очистки. При необходимости поверхность должна быть выровнена штукатурной смесью БОЛАРС. Основание требуется обработать грунтом БОЛАРС, марка грунта зависит от вида поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Перед применением декоративную шпатлевку тщательно перемешать, при необходимости разбавить до требуемой вязкости водой (не более 5 % от массы шпатлевки).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

На поверхность наносят текстурным валиком, кельмой, шпателем и другими инструментами для декоративного нанесения. Толщина нанесения зависит от выбранной текстуры и способа нанесения. Время полного высыхания 24 часа. Нанесение материала осуществляется при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +35°C. По окончании работы инструменты промыть водой.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Время высыхания - 24 часа.

Основа	акриловая
Цвет	белый
Расход	1,5 – 2,5 кг/м ²
pH	8 – 9
Адгезия	не менее 0,6 МПа
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
Температура применения	+5°C +30°C
Температура эксплуатации	-40°C +60°C
Время высыхания	24 часа
Морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Декоративная шпатлевка пожаровзрывобезопасна. Отделочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе использовать спецодежду, перчатки, защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Исползованную тару утилизировать в специальные контейнеры.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.