



ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА MINERAL RELIEF FASADE

декоративные фактурные штукатурки и шпатлевки

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



- УДАРОПРОЧНАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ЭЛАСТИЧНАЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав декоративный штукатурный на полимерной основе БОЛАРС «Mineral» («Mineral-S») – декоративная штукатурка готовая к применению. Используется при декоративной отделке фасадов, в том числе в системе фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) и внутренней декоративной отделке помещений. Подходит для цоколя. Образует прочное, эластичное, долговечное покрытие, способное перекрывать мелкие трещины. Применяется для оформления общественных и административных зданий, предприятий пищевой промышленности, медицинских и детских учреждений. Колеруется по каталогам БОЛАРС, NCS, Monicolor nova, RAL и др.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: цементные, цементно-известковые, гипсовые, бетонные основания, ГКЛ, ДСП, ДВП, фанера, стены покрытые старой (хорошо сохранившейся) эмалью, вододисперсионной или акриловой краской.

СОСТАВ

Серия «Mineral»: акриловый сополимер, мраморная крошка, природные наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Средний расход
1,5 – 2,0 кг/м²



СВОЙСТВА

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и влаге. Превосходная морозоустойчивость, отличная стойкость к механическим воздействиям. Штукатурка серии «Mineral-S» обладает также устойчивостью к соленой морской влаге, температурным изменениям и высокой паропроницаемостью.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах 15, 25 и 45 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Для штукатурки серии «Mineral» допускается замораживание-оттаивание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Штукатурку серии «Mineral-S» НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Срок годности – 2 года. По истечении срока годности, при соблюдении условий хранения, продукция может быть использована по назначению, если она не затвердела или перемешивается при незначительном добавлении воды (до 1% от массы материала в таре).

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Шпатель
- Валик.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и чистым. Возраст цементно-песчаных и цементно-известковых штукатурок должен быть не менее 28 суток (влажность не более 4%). Возраст гипсовых штукатурок должен быть не менее 7 суток (влажность не более 1%). Поверхность необходимо обработать грунтом «Укрепляющим» или «Глубокого проникновения», в зависимости от типа основания. Для создания равномерного фона и увеличения адгезии материалов поверхность рекомендуется обработать грунтом «Acryl-Primer» или «Acryl-Primer Quartz» колерованным в цвет декоративной штукатурки. Для серии «Mineral-S» поверхность обрабатывается грунтом «Sil-Primer Color» или «Sil-Primer Quartz». Оштукатуривание поверхности производится не ранее, чем через 12 часов после нанесения грунта.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% от массы материала в таре (для «Mineral Maldivas» и «Mineral-S Maldivas» не более 1%). Нанесение материала осуществляется при t° окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +35°C. Рекомендуется наносить слой на толщину зерна. Допустимая толщина слоя не более 1,5 толщины зерна. Штукатурка наносится на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва для того, чтобы не допустить видимых стыков. Во избежание различий в оттенке при отделке сплошной поверхности рекомендуется применять материал одной партии. В случае если приходится применять материал разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1. Обращаем Ваше внимание на то, что оттенок одного и того же цвета для штукатурки «Mineral» разных фракций будет различным из-за глубины рельефа покрытия.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

При нанесении валиком рисунок и текстура зависят от материала, из которого сделан валик и скорости движения валика по стене. Покрытие наносится в один проход, так достигается наиболее интересная

Основа	акриловая
Цвет	прозрачно-бежевый
Расход	1,5 – 2,0 кг/м ²
pH	8 – 9
Адгезия	не менее 0,6 МПа
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
Температура применения	+5°C +35°C
Температура эксплуатации	-40°C +60°C
Долговечность	не менее 10 лет
Морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов

фактура, уменьшается расход материала и время нанесения. По окончании нанесения рельеф слегка приглаживают шпателем.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная прочность набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток.

Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных – температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%, рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10° C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Любые добавки к материалу запрещены. Не производить нанесение в дождливую и жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей. Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Штукатурка пожаровзрывобезопасна. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

УТИЛИЗАЦИЯ

Декоративная штукатурка является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизированы как бытовой мусор.
НЕ СЛИВАТЬ В ВОДОЕМЫ!



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО “Эй-Джи строймаркет”, 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.