

БЕТОННЫЙ ПОТОЛОК ПОД ОКРАСКУ

ВНУТРИ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов




- 1 БЕТОННАЯ ПЛИТА
- 2 ГРУНТ «ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ»
- 3 ШТУКАТУРКА «ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ»
- 4 ШПАТЛЕВКА «ФИНИШНАЯ LR»
- 5 ШПАТЛЕВКА «ФИНИШНАЯ SUPER»
- 6 КРАСКА «СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ»




РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания



1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.
2. Обработайте основание грунтом «Глубокого проникновения».
3. Если основание имеет большие неровности, выровняйте его штукатуркой «Гипсовая белая».

2. Шпатлевание и окраска



4. Приготовьте раствор шпатлевки «Финишная LR»: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,28-0,32 л воды на 1 кг сухой смеси. Засыпая сухую смесь в воду, перемешайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 24 часов (в закрытой таре).
5. Нанесите шпатлевку «Финишная LR» стальным шпателем на основание слоем от 0,3 до 3 мм. Для получения более толстого слоя допускается шпатлевание в несколько слоёв.
6. Приготовьте раствор шпатлевки «Финишная SUPER»: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,36-0,38 л воды на 1 кг сухой смеси. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 24 часов (в закрытой таре).
7. Нанесите шпатлевку «Финишная SUPER» стальным шпателем на основание слоем от 0,2 до 2 мм. Для получения более толстого слоя допускается шпатлевание в несколько слоёв.
8. Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или распылением в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов.



Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



грунт **ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**

- высокая степень проникновения
- идеален для пористых поверхностей



шпатлевка **ФИНИШНАЯ LR**

- легкая в нанесении
- идеально гладкая поверхность



шпатлевка **ФИНИШНАЯ SUPER**

- супербелая
- идеально гладкая поверхность



краска **СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**

- белая, матовая
- максимальная белизна