

ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

ВНУТРИ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- 1 ОСНОВАНИЕ ИЗ КИРПИЧА
- 2 ГРУНТ «ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ»
- 3 ШТУКАТУРКА «ГИПСОВАЯ СЕРАЯ / БЕЛАЯ»



РЕШЕНИЕ:

1. Подготовка основания



2. Нанесение штукатурки



Время высыхания 4 часа.

Через 3 суток поверхность можно шпатлевать, через 7 суток - окрашивать.



ПРОБЛЕМА:

Необходимо оштукатурить кирпичную кладку внутри сухих помещений.

1. Очистить основание от пыли и грязи, удалить отслаивающиеся участки.
2. Нанести грунт «Глубокого проникновения».
3. Приготовить раствор штукатурки «Гипсовая серая» или «Гипсовая белая»: налить в ведро воду комнатной температуры из расчёта на 1 кг смеси 0,52-0,58 л воды (для «Гипсовой серой» штукатурки) и 0,44-0,48 л (для «Гипсовой белой»). Высыпать смесь в воду, при этом перемешивая её дрелью с насадкой. Выдержать полученный раствор 5 минут, после чего повторно перемешать.
4. Штукатурку «набросать» на основание мастерком или нанести кельмой слоем от 2 до 50 мм в течение 60 мин после приготовления смеси.
5. Нанесённый слой разровнять с помощью правила. В случае необходимости применения штукатурных маяков, установите их на расстоянии 15-20% от ширины правила.
6. После того, как смесь начнет схватываться (примерно через 1 час), поверхность выровнять трапециевидным правилом или широким шпателем, срезая излишки и заполняя углубления.
7. Если поверхность готовится под оклейку плотными обоями, то через 15-20 мин после выравнивания поверхность необходимо обильно увлажнить и затереть жёсткой губчатой или войлочной тёркой.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



штукатурка ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

- эластичная
- ровная, гладкая поверхность
- экологичная



штукатурка ГИПСОВАЯ СЕРАЯ

- не требует шпатлевания
- идеальна для стен и потолков



грунт ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

- укрепляет сильновпитывающие основания, увеличивает сцепление материалов
- сокращает расход материалов